

# Bona Mega ONE

## Fiche technique

Votre partenaire incontournable dans le traitement des parquets. Séchage rapide, facilité d'abrasion et excellent pouvoir couvrant. Bona Mega ONE s'efforce de simplifier le travail des artisans pour des travaux plus rapides, plus faciles et plus fiables. Il fait ressortir une belle et profonde coloration du bois tout en offrant une protection durable aux parquets des intérieurs privés et des espaces commerciaux à passage moyen. Peut être utilisé avec ou sans couche de fond.

Formule claire, non jaunissante.

- Très garnissant
- Séchage rapide
- Excellentes propriétés de ponçage
- Ne jaunit pas

### Données techniques

Type :	Couche de finition monocomposante en phase aqueuse – 100 % polyuréthane
Eclat (à 60°):	Satiné 40%, Mat 20%, Extra Mat 9%
Dilution:	Si nécessaire, diluer avec le Bona Retarder (4%) pour un temps d'ouverture plus long
Temps de séchage :	- Prêt pour poncer /2ème couche : 1 à 2 heures* - Passage léger : 24 heures* - Sec à coeur : 5 jours* <i>*sous conditions normales, 20 °C/60% H.R.</i>
Outils d'application :	Rouleau Bona
Consommation :	8-10 m/litre (120-100g/m) par couche
Sécurité :	Non classifié
Nettoyage :	Enlever le surplus du produit des outils, après nettoyage à l'eau. Le produit séché peut être enlevé avec de l'acétone.
Conservation :	1 an après la date de production dans l'emballage d'origine non ouvert.
Stockage/transport:	Température > + 5°C et < 25°C maximum
Déchet :	Les déchets et les conteneurs vides doivent être traités conformément à la réglementation locale.
Emballage :	10 x 1 litre (50 boîtes par palette) 3 x 5 litres (44 boîtes par palette)
Certificat:	EN 71-3: application sur jouets (pour enfants)

### Préparation

La surface doit être à température ambiante, bien poncée, sèche, sans poussière, huile, cire, ni d'autres corps gras. Laisser le vernis s'acclimater à la température ambiante, poser le filtre et bien agiter le bidon avant utilisation.

Les conditions optimales d'application sont comprises entre 18 et 25 ° C et l'humidité de l'air entre 30 et 60%. Des températures élevées et une humidité basse de l'air diminueront le temps de séchage. **La température minimale d'utilisation est de 13°C.**

### Méthodologie

Alt. 1	Alt. 2
1x couche de fond Bona Egrenage léger grain 150	3x Bona Mega ONE
2x Bona Mega ONE	

Finition



**Bona**<sup>®</sup>

# Bona Mega ONE

## Fiche technique

Finition



### Note:

- Il n'est pas recommandé de dépasser plus de deux couches complètes par jour en raison du risque accru de gonflement excessif du bois.
- Pour les sols où il existe un risque d'encollage latéral, comme par exemple les planchers en résineux ou les parquets posés sur un chauffage au sol, il est recommandé de toujours utiliser une couche de fond avant d'appliquer Mega ONE, ainsi que de veiller que la température ambiante reste stable.

### Application

1. Appliquez le Bona Mega One à l'aide d'un rouleau Bona. Rouler avec un mouvement fluide, alternant à travers et dans le sens du grain du bois en évitant les accumulations de produit. Toujours maintenir un «bord humide» pour éviter les chevauchements.
2. Laisser sécher correctement avant d'appliquer des couches supplémentaires. Anticipez un temps de séchage légèrement plus long pour chaque couche appliquée.
3. Effectuer un ponçage intermédiaire (ou égrenage) avant la couche finale avec Bona Diamond Abrasives Grit 120 ou similaire. Enlevez toute poussière avant d'appliquer la dernière couche de laque.

**Note:** Si le délai entre les couches est supérieur à 24 heures, il faut toujours faire un égrenage.

Le sol devra être peu fréquenté environ 8 heures après la dernière application. Laisser la surface sécher pendant au moins 5 jours avant de la recouvrir de tapis ou d'autres revêtements de sol ou de la charger avec des objets lourds. Évitez également de passer une vadrouille humide pendant cette période.

### Entretien

Nettoyez le sol avec Bona Cleaner ou Bona Nettoyant pour parquets Wood Floor Cleaner et un pad en microfibre. Pour l'entretien de la surface, les sols peuvent être recouverts successivement de couches supplémentaires de vernis. La fréquence de cette opération peut être considérablement réduite si Bona Freshen Up ou Bona Raviveur pour parquets Wood Floor Refresher est appliqué régulièrement. Cela restaure l'apparence d'un sol terne tout en permettant d'appliquer d'autres couches de vernis sans qu'il soit nécessaire de poncer le sol pour obtenir du bois brut.

Les instructions détaillées pour le nettoyage sont accessibles sur [www.bona.com](http://www.bona.com)



La présente fiche technique contient des informations selon notre meilleure connaissance actuelle, elle n'a aucune prétention à l'exhaustivité. Avant l'application, l'utilisateur a la responsabilité de bien déterminer si le produit et ses recommandations sont appropriés pour le travail prévu, le type de bois et la situation. Bona ne garantit que le produit livré et non l'installation dans son ensemble. En cas de doute, procéder d'abord à un test du produit sur une petite surface. Avant d'utiliser ce produit, l'utilisateur doit lire et comprendre l'ensemble des informations présentées sur les étiquettes et fiches de données de sécurité.

# Bona®