

Bona Decking Oil

Fiche technique

Bona Decking Oil est un mélange concentré d'huiles végétales, modifié pour une imprégnation de qualité et une protection durable des terrasses en bois et autres surfaces de bois extérieures. Elle améliore le grain naturel du bois, tout en le protégeant contre la pénétration d'humidité et en réduisant le risque de fissuration et de déformation du bois.

- Protection longue durée contre les intempéries
- Contient une protection UV
- Réduit la fissuration et la déformation du bois
- Sèche vite et s'applique facilement
- Faible teneur en C.O.V et faible odeur

Données techniques

Base :	Huiles végétales modifiées
Coloris:	Neutre (incolore), Acajou, Teck, Blanc
Teneur en C.O.V:	~6 %
Dilution :	Ne pas diluer
Séchage :	- Entre les couches : 30-60 min - Trafic léger : 24 heures
Outils d'application :	Brosse ou rouleau mohair
Consommation:	Env. 20 m ² /litre selon l'essence de bois
Sécurité:	Non classé
Risque d'incendie:	Non inflammable. Risque d'auto inflammation, voir la fiche de données de sécurité pour plus d'informations.
Nettoyage:	Les outils peuvent être nettoyés avec du White Spirit. L'huile durcie se retire au White Spirit.
Conservation:	2 ans à partir de la date de production dans l'emballage d'origine non ouvert
Stockage/transport:	La température ne doit pas descendre en-dessous de +5°C et ne pas excéder les + 25°C.
Déchets :	Les emballages et les surplus doivent être régulés en fonction de la législation locale.
Conditionnement :	Bidon de 2,5 L & bidon de 10 litres

Préparation

La surface à traiter doit être composée de bois brut et être sec. L'hygrométrie du bois ne doit pas dépasser 18% d'humidité relative. Un bois huilé, ciré et/ou pourri devra être soigneusement nettoyé avec Bona Deep Clean System ou le raviveur pour terrasses Bona avant d'appliquer Bona Decking Oil.

Une terrasse en bois tout juste posée ne sera pas traitée immédiatement, mais devra d'abord être exposée à plusieurs semaines de vieillissement climatique. Cela rend le bois poreux et absorbant pour l'application de Bona Decking Oil.

Conditions d'application optimales : température comprise entre 18-25 ° C.
Les températures élevées et une faible humidité réduisent le temps de séchage, les basses températures et une humidité élevée prolongent le temps de séchage.
La température minimale d'utilisation est de 13 ° C.

Mise en oeuvre

Bois brut :
1-2 applications de Bona Decking Oil

Protection



Bona®

Bona Decking Oil

Fiche technique

Application

Bien secouer le bidon.

1. Appliquer 1-2 fines couches d'huile de manière uniforme, avec une brosse ou un autre outil adapté.
2. Lorsque le bois est saturé, retirer l'excédent d'huile avec un chiffon coton.
3. Laisser sécher pendant 24 heures. Ne pas marcher sur la surface traitée pendant ce temps. S'il devait pleuvoir avant séchage complet de l'huile, il pourra être nécessaire d'appliquer une nouvelle fine couche d'huile.

ATTENTION: BONA DECKING OIL CONTIENT DES HUILES SICCATIVES. RISQUE D'AUTO-COMBUSTION. PLACER LES CHIFFONS, OUTILS D'APPLICATION DANS UN SEAU D'EAU OU DANS UN RECIPIENT METALLIQUE CLOS.

Séchage (à 20°C/60% H.R) : 24 h, s'attendre à un délai plus long en cas de forte hygrométrie et température basse.

Entretien

Nettoyer occasionnellement avec Bona Soap, savon pour parquets huilés. Si le bois commence à montrer des signes d'usure, devient plus clair, voire sec par endroits, il sera possible d'appliquer une nouvelle couche de Bona Decking Oil afin d'améliorer l'état de la surface et rallonger la durée de vie avant que le bois ne soit trop usé. Un bois gris, abîmé sera nettoyé avec Bona Deep Clean System ou le raviveur pour terrasses Bona, avant application de Bona Decking Oil.

Plus d'instruction disponible sur www.bona.com

Important notes

Avant l'application du produit, l'utilisateur doit bien déterminer si le produit et ses recommandations sont appropriés pour le travail prévu, le type de bois et la situation. Bona ne peut garantir que le produit livré et non l'installation dans son ensemble. L'utilisation professionnelle et ainsi correcte du produit n'est pas sous la responsabilité de Bona. En cas de doute, procéder d'abord à un test du produit sur une petite surface.

Avant d'utiliser ce produit, l'utilisateur doit lire et comprendre l'ensemble des informations présentées sur les étiquettes et fiches de données de sécurité.

Protection

